

贴合片(RLVC)

贴盒片 (RLVC)

产品说明:

RLVC 是一种应用于贴盒成型的 PVC 硬质片材。它适用于贴合 PE 的食品包装。

产品特征:

耐冲击强度佳

透明度高

贴合性佳

印刷性佳



性质	单位	测试方法	标准数值
厚度	mm	RPC-001	0.15~0.50
颜色		RPC-006	透明/有色
光泽度		ASTM D523 at 60°	150±10/85min.
晶点	pc/m ²	RPC-012	3 max.
比重	g/cm ³	ASTM D792	1.35±0.05
拉力强度	psi	ASTM D882	6000 min.
伸长率	%	ASTM D882	80 min.
厚度偏差	%	RPC-001	0.20 ↓ : ±5, 0.21~0.50 : ±4
宽度偏差	mm	RPC-001	±2(卷装), ±1(片装)
耐冲强度			一般耐冲/中耐冲/高耐冲/特高耐冲
热变形温度	°C	ASTM D648	68±2
耐寒温度	°C	ASTM D1790	-10, -20, -30, -40

落球强度	in-lb/mil.	ASTM D5420	1.5	2.0	3.0	4.0
Izod 冲击	ft-lb/in of notch 1/8"	ASTM D256	1.2	3.0	8.0	12.0